




PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Résine: 100 g de résine pour 60 g de durcisseur, ou en volume : 100 parts pour 70 parts - Mastic: rajouter 2-3% de durcisseur BPO à la pâte



Après avoir dégraissé et poncé la zone à réparer, appliquer 1 couche de résine sur le pourtour de la fissure, puis 1 bout de Mat de Verre. Imprégner de résine jusqu'à transparence du mat.



Appliquer 2 autres bouts de mat chevauchant le premier, pour élargir la zone d'accroche. Après séchage, poncer à l'abrasif P80,



Enduire la réparation de Mastic de Finition à l'aide d'une spatule. Laisser durcir 15-20 minutes, puis poncer avec abrasif P120.



Appliquer l'Apprêt de Finition, poncer. Appliquer une peinture compatible avec le support.

💡 **ASTUCE :** Pour une réparation plus robuste, répéter le même process sur la face intérieure.