



## Meuble en bois

### Réparation, collage


#### PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Mélanger la pâte à 2-3% de durcisseur BPO. Poncer légèrement les surfaces à recoller.




A l'aide de la spatule fournie, appliquer le Mastic Armé Polyester sur les faces qui entreront en contact.



Procéder au collage, en veillant à ce que les 2 parties rassemblées ne bougent pas pendant la prise (compter env. 15 min.)



Après séchage complet, couper au cutter ou poncer l'excédent de mastic..



La résistance optimale sera obtenue au bout d'1 heure.

 **ASTUCE :** Le mastic peut être coloré à l'aide de colorants en poudre. Nettoyage des outils au Super Nettoyant.