



Coim S.p.a.  
via Manzoni 28/32  
20019 Settimo Milanese (MI)  
++39 2 33505.1

# KETANOX B180

## Description

**KETANOX B180** est un durcisseur au peroxyde de méthyléthylcétone en solution dans du phtalate de diméthyle.

## Domaines d'application

**KETANOX B180** est un peroxyde organique à réactivité moyenne utilisé avec un accélérateur au cobalt pour la polymérisation à froid, ou à des températures plus élevées, de résines polyester insaturé.

## Caractéristiques physiques et chimiques

Aspect	Liquide clair incolore
Teneur en oxygène actif	8,8 à 9,0 %
Densité à 20°C	1,18 g/cm <sup>3</sup>
Teneur en eau	3 % max.
SADT Température de décomposition auto-accélérée	60°C

Les données ci-dessus sont basées sur des essais en laboratoire et sur notre expérience acquise sur le terrain. Elles sont réputées exactes au moment de leur publication et notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou d'accidents consécutifs à l'utilisation du produit.

Ces informations reposent sur l'état actuel de nos connaissances et indiquent nos meilleurs résultats. Nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus avec vos propres produits et vous conseillons de vous déterminer en procédant à des essais dans vos laboratoires.

## Conseils de stockage

Nous recommandons une température maximale de stockage de 25°C afin de réduire toute perte de réactivité due à la nature instable du peroxyde organique.

Les récipients d'origine non ouverts et non endommagés doivent être stockés dans un endroit bien ventilé et à l'abri de l'humidité.

Eviter l'exposition au rayonnement solaire direct.

Conservé à l'écart de toute source de chaleur ou d'ignition ; ne jamais peser dans le local de stockage.

Eviter le contact avec les substances réductrices (amines), acides, alcalis et composés de métaux lourds (accélérateurs, dessiccateurs et savons métalliques).

Conservé dans l'emballage non ouvert.

Consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations relatives au stockage.



Coim S.p.a.  
via Manzoni 28/32  
20019 Settimo Milanese (MI)  
++39 2 33505.1

## Durée de conservation

Stocké dans les conditions décrites ci-dessus, le produit se conservera pendant six mois après la date de fabrication.

L'utilisateur doit tester l'adéquation de ce produit avec l'usage prévu avant toute mise en œuvre.

Edition du 1er octobre 2007

*Les informations contenues dans le présent document sont fournies en toute bonne foi et sans aucune garantie. Elles sont basées sur notre expérience, représentent nos résultats de laboratoire et ne reflètent pas nécessairement les performances du produit fini.*

*Nous ne saurons être tenus responsables pour les résultats obtenus avec nos produits et pour tout dommage ou accident consécutif à son utilisation. Nos indications ne vous exonèrent pas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester la mise en œuvre et l'application finale de nos produits*

*COIM n'assume aucune obligation ou responsabilité pour les descriptions, les informations données ou les résultats en découlant, les tests de fabrication et les performances du produit final étant de la responsabilité du client.*

*La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de ventes, sans garantie d'aucune nature, ni expresse ni implicite, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de la qualité marchande, de conformité à des besoins particuliers.*